

スキージ規格表

株式会社ミノグループ

規格・及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。詳細については別途ご相談ください。

種類	タイプ	特徴
平	MP(ミノプレン)	耐UV・耐溶剤性が特に優れている
	ME	ポリイミド系、テフロン系特殊ペースト対応 耐極性溶媒
剣	B/C(MP、MH)	先端角度 60° 80° 55°
角	D(MH)/E(MH)	アタック角度45°以下、透過量UP
WSカット	MP	鋭角なアタック角度、インキ透過量UP

種類	タイプ	厚さ(T) mm	幅(W) mm	長さ(L) mm	硬度 JIS-A			
					緑	青	黄	
平	MP	6	30/42	1500	65 ± 3°	70-75	80-85	-
		9	30	1500				-
		9	42	1200/1500/2000				-
		9	50	1500/2000				-
		20	50	1500				-
平	MP	9	45	500	60 ± 5°	70 ± 5°	80 ± 5°	-
剣	B(MP)先端80°	5	20	400	65 ± 3°	70-75	80-85	-
	C(MH)先端55°	5	50	400				-
角D,E	角D(MH)	9.6	9.6	500	60 ± 3°	70 ± 5°	80 ± 5°	90 ± 5°
	角E(MH)	10	10	500				
WSカット	MP	MPに準ずる	MPに準ずる	500/700	MPに準ずる			