

# スキージ規格表

## バンドー化学株式会社

規格・及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。詳細については別途ご相談ください。

種類	タイプ	特徴
平	B	汎用品
	UC	耐UV・耐溶剤性が特に優れている
	U	
	S	耐極性溶媒(NMP,DMF)用
剣・片剣	B/U/S	アタック角度45°以下、追従性UP
		鋭角なアタック角度、インキ透過量UP
剣(R付き)		アタック角度45°、透過量UP

種類	タイプ	厚さ(T) mm	幅(W) mm	長さ(L) mm	硬度 JIS-A			
					60	70	80	90
平	B	3/5/6/7/9/9.5	30/40/45/50	1000/1200/2000/ 2400/3200	65±5°	73±5	78±5	90±5
	UC				-	70±5	80±5	90±5
複合	U	5/6/7/9/9.5 13/15/20		1000/1500/2000	60±3°	70±3	80±3	-
	S	6/7/9/9.5	40/45/50	750	60±5°	70±5	80±5	-
剣	B/U/S	5	20	500	上記に準ずる	上記に準ずる	上記に準ずる	-
		6	24					-
		9	32					-
角	B/U/S	9.6	9.6	500・1000	上記に準ずる	上記に準ずる	上記に準ずる	-
		10	10					-